Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 11:13

Link do produktu: https://www.zywicesarzyna.pl/utwardzacz-deco-k-transparentna-zywica-przeznaczona-do-zastosowan-dekoracyjnych-0-3kg-p-17.html



Utwardzacz DECO-K - transparentna żywica przeznaczona do zastosowań dekoracyjnych 0,3kg

Cena	**36,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**OSUT-006/DECO-K/0300**
Kod producenta	**W1268211504**
Kod EAN	**9999000008721**
Producent	**Sarzyna**
Waga [kg]	**5**
Liczba sztuk w komplecie	**1**

Opis produktu

Utwardzacz do żywicy Epidian DECO

Epoksydowa kompozycja EPIDIAN®DECO przeznaczona do zastosowań dekoracyjnych jakich jak:

- odlewanie transparentnych przedmiotów,
- zalewania przedmiotów w transparentnej żywicy,
- wykonywania dekoracyjnych przedmiotów na bazie drewna i transparentnych lub kolorowych kompozycji żywicznych,
- zalewania „kanionów” w blatach dekoracyjnych,
- wylewania powierzchni blatów drewnianych,

WŁAŚCIWOŚCI:

- Transparentność
- Możliwość uzyskania gładkich dekoracyjnych powierzchni
- Wysoka estetyka powierzchni
- Możliwość barwienia
- Odporność mechaniczna
- Odporność chemiczna
- Wodoszczelność

POWIERZCHNIE PŁASKIE:
Przygotować kompozycję w następujących proporcjach:

EPIDIAN®DECO -100 cz. wag.
UTWARDZACZ DECO -40 cz. wag.

Jednorazowo należy przygotować porcje mieszaniny nie większe niż 1 kg.
Czas przydatności do użycia – 10 minut.

Zużycie:
Zużycie żywicy EPIDIAN®DECO z Utwardzaczem DECO przy jednokrotnym nałożeniu wynosi ok. 1,0-1,1 kg/m2/1mm. (jednorazowo nie przekraczać grubości warstwy 0,5cm). PAMIĘTAJ!!! W celu uniknięcia wnikania żywicy w materiał oraz niekontrolowanego wydostawania się pęcherzy powietrza z drewna, materiał należy wcześniej zagruntować.

Do gruntowania stosować EPIDIAN®DECO z Utwardzaczem DECO. Powierzchnię zalewać po utwardzeniu gruntu. Wylaną powłokę pozostawić na 16-24 godzin w temperaturze 20°C. W przypadku, gdy odstęp wykonywania kolejnych warstw będzie większy niż 48 godzin -koniecznie jest zmatowienie, odpylenie i odtłuszczenie warstwy, na którą będzie nakładana kolejna powłoka.

KANIONY:
Do wykonywania tak zwanych kanionów należy przygotować kompozycję w następujących proporcjach:

EPIDIAN®DECO -100 cz. wag.
UTWARDZACZ DECO-K -30 cz. wag.

Zużycie:
Zużycie żywicy EPIDIAN®DECO z Utwardzaczem DECO-K przy jednokrotnym nałożeniu wynosi ok. 1,0-1,1 kg/m2/1mm. Zaleca się wykonywać jednorazowo kaniony o maksymalnych wymiarach 9 cm x 4cm x 100cm (szerokość-wysokość- długość).

PAMIĘTAJ!!! W celu zminimalizowania wydostawania się powietrza z drzewa (gazowania) drewno wcześniej należy zagruntować. Do gruntowania stosować EPIDIAN®DECO z Utwardzaczem DECO.

Przed wypełnieniem przestrzeni kanionu należy upewnić się czy grunt się utwardził (nie lepi się), całość wypoziomować i uszczelnić na łączeniach. Po zalaniu kanionu odpowietrzyć masę stosując strumień gorącego powietrza z opalarki elektrycznej. Odpowietrzanie przeprowadzić tuż po zalaniu kanionu i powtórzyć po około 10 minutach. Proces utwardzania trwa 48 godzin w temp. 20°C. W trakcie utwardzania zalanej powierzchni unikać zapylenia, przeciągów, zawilgocenia, wietrzenia - czynniki te mają znaczący wpływ na efekt końcowy.

Posiada atest PZH.